



Наименование контролируемого показателя по ГОСТ 530-2012	Методы испытаний по ГОСТ 530-2012	Требуемое значение показателя по НД	Фактическое значение показателя образца
1	2	3	4
Размеры Кирпич	По 7.3	240*115*71 (д*ш*в)	
Предел прочности при сжатии, не менее, МПа	По 7.10	Средний показатель 15,0 Наименьший показатель 12,5	95,3
Предел прочности при изгибе, не менее, МПа	По ГОСТ 8462	Средний показатель 1,8 Наименьший показатель 0,9	2,6
Водопоглощение, %	По ГОСТ 7025	- не более 6,0% - для клинкерного кирпича; - не менее 6,0% - для остальных изделий.	3
Морозостойкость	По ГОСТ 7025	F300	F300
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф, Бк/кг1	По ГОСТ 30108	не более 370	31,7

Инженер испытатель:


 _____ М.И. Мещеряков

Ответственный исполнитель:


 _____ С.Е. Шмелева